

1液性ポリウレタン(湿気硬化型)接着剤
クライベリットPUR(501.8/502.8)


特徴

劣悪環境でも強い接着!!

- ・耐熱性100℃以上
- ・濡れてもはがれにくい
- ・寒さにもとっても強い
- ・溶剤でも溶け難い



熱に強い



水に強い



寒さに強い

PUR その他の特徴



多目的

木材以外にも強い接着力を発揮

エコロジー

F☆☆☆☆ 無溶剤 ノンホルマリン

超強力

驚くほど強い接着力

耐熱性

100℃にも耐える高い耐熱性能

耐水性

水に濡れても剥がれにくい高い耐水性能

耐溶剤

シンナー等でも溶けにくい高い耐溶剤性

耐寒性

寒くても柔らかく、割れにくい高い耐寒性能

早い

接着時間が短く、簡単に使用できる

2タイプをご用意

タイプ	オープンタイム	プレスタイム
502.8	5分	15分
501.8	10分	30分

※上記時間は20℃、湿度65%の条件下です。材料や、環境の条件により変わります。
※1箱12本入り。502.8は箱単位、または1本ずつ、501.8は箱単位のみ販売となります。

お近くの販売店は